

Starka Hårdfog

- håller din beläggning stabil och fri från ogräs



Med Starka Hårdfog förhindras ogräsväxt och urlakning i fogarna. Beläggningen stärks upp och ytan blir lättskött. Normalt sätt behövs ingen återfyllning heller. Starka Hårdfog säljs i 15 kg förpackningar och finns i tre kulörer, Natur, Grå och Basalt (mörkgrå). Den passar utmärkt till trädgårdens gångar och utegolv. Hårdfogen används med fördel till Starkas produkter, Bradstone, Terrano och Åhussten som läggs med lite bredare fogar. Den kan också användas till alla marksten och plattor med 3 mm fogbredd. Den fungerar även väl till natursten, marktegel och klinker. Hårdfog är en utmärkt ogrässtoppare i skarven längs en trädgårdsmur och till exempel en trottoar.

Starka Hårdfog är idealiskt för fogning av markstensbeläggningar och garageuppfarter av betong och natursten. Sanden är frostbeständig och vattengenomsläpplig och används till breda fogar från ca. 3 mm. Det lufthärdande fogmaterialet är vacuumförpackat och färdigt för användning. Hårdfogen är lika enkel att arbeta med som traditionell fogsand. Den är permanent vattengenomsläpplig och tål normal högtryckstvätt och hämmar framväxt av ogräs i fogarna. Starka Hårdfog kan användas både vid regn och torrt väder. OBS! Härdningsprocessen startar inte förrän regnet har upphört och torrt väder inträder. Starka Hårdfog har full bärighet efter cirka 3 – 6 dygn vid kontinuerligt varmt och torrt väder (vid ca +20° C vid högst 65 % luftfuktighet). Låg temperatur ökar härdningstiden. Lägsta temperatur bör inte vara under +3°C.

Starka Hårdfog bör appliceras enligt anvisning på förpackningen. Om applicering görs utan vattning (vilket är fullt möjligt) kan en glansig hinna lägga sig på produkterna. Denna hinna är inte farlig för produkterna men fungerar som färgförstärkare och kommer att försvinna med tiden på ytor som används. Det är viktigt att man är noggrann att sopa av ytan efter fogning eftersom risken annars finns att kvarlämnat material härdar på ytan.

Inget spill. Överblivet material i plastsäcken som inte används kan återanvändas genom att tömmas ut i plasthinken inom 20 minuter efter öppnandet och genom tillsättande av rent vatten, vi rekommenderar att hela spannen vattenfylls och att locket försluts. Dock rekommenderar vi att man använder detta restmaterial inom en månad. Öppnad förpackning kan förvaras i obegränsad tid. Förvaras oåtkomligt för barn!

Då detta material är tänkt att användas utomhus är det på kundens eget ansvar om produkten används inomhus. Starka Hårdfog skall användas enbart på vattengenomsläppliga underlag (obundet bärlager) och inte på t.ex. betong eller asfaltunderlag (bundet bärlager). Se mer i våra läggningsanvisningar på www.starka.se

Starka Hårdfog används på gångytor och ytor med lätt personbilstrafik (garageuppfart). När ytan utsätts för lätt personbilstrafik skall stenen sättas på ett väl packat bärlager typ Stenmjöl. Idealiskt för fogar från 3 mm med ett djup av minst 30 mm. Vid omläggning av gammal yta måste gamla fogar rengöras med ex. högtryck (luft eller vatten) OBS! Tänk på det personliga skyddet och omgivningen. Innan fogning måste plattorna / markstenen rengöras.



Basalt



Natur



Grå

Produkt	Fogbredd (snittfog)	Åtgång (kg / m ²)
Bradstone 4 cm		
450x450	8 mm	ca. 2,5
600x600	8 mm	ca. 2
600x300	8 mm	ca. 3
Europack 6,1 m ²	8 mm	15 kg/Europack
Terrano 6 cm	4 mm	ca. 3,6*
Åhussten 6 cm	5-6 mm	ca. 5*

*) Fyllning med Hårdfog i hela fogen. Vi rekommenderar dock en halv foghöjds förfyllning med vanlig Starka fogsand. Då blir ju åtgången något lägre. Ex. på Terrano kan du minska åtgången till ca. 1,8 kg genom att fylla med vanlig fogsand upp till halva tjockleken på ca 3 cm.

STARKA



www.starka.se
info@starka.se