

STARKA

STARKA Hårdfog

För betong- och naturstens beläggningar.

Innehåll: 15 kg

Färg: Se lock och framsida.

- ▶ Förhindrar framväxt av ogräs i fogarna.
- ▶ 1-komponents, lufthärdande fogsand, färdigblandad och klar för användning.
- ▶ Kan spolats ner i fogen med vatten.
- ▶ Vattengenomsläpplig och frostbeständig.
- ▶ Tål högtryckstvätt.
- ▶ För fogdjup från 30 mm och fogbredd från 3 mm.

Starka Hårdfog används på gångytor och ytor med lätt personbilstrafik. När ytan utsätts för lätt personbilstrafik skall beläggningen sättas på ett väl packat bärlager typ stenhöl. Starka Hårdfog är idealiskt för fogar FRÅN 3 mm med ett djup av MINST 30 mm.

www.starka.se • info@starka.se • Starka Betongindustrier KB • Box 520 • 291 25 Kristianstad

Bearbetning:

Rengör fogarna till ett djup av minst 30 mm (fogbredd minst 3 mm). Rengör ytan som ska fogas!

Breda fogar ca 6–10 mm: (ex. Bradstone/natursten)

Vattna ytan ordentligt! Tag ut och klipp upp vacuumförpackningen med hårdfogen och håll ut innehållet på ytan. Använd en hård borste eller gummiraka och arbeta ner hårdfogen ordentligt i fogarna. Borsta ner all överbliven fogsand med mjuk borste diagonalt över fogarna tills ytan är helt fri från fogmaterial.

Härdning:

Ytan kan beträdas efter cirka 6–8 timmar och är färdighärdad efter cirka 3 dagar (vid ca +20° C och 65% luftfuktighet). Låg temperatur ökar härdningstiden.

Smala fogar 3–5 mm: (ex. Bya-sten)

Vattna ytan ordentligt! Tag ut och klipp upp vacuumförpackningen med hårdfogen och håll ut innehållet på ytan. Använd en hård borste eller gummiraka och arbeta ner hårdfogen ordentligt i fogarna. Spola den fogade ytan efter cirka 10 minuter med bevattningspistol. Använd rikligt med vatten för att kompaktera fogmaterialet ordentligt ner i de smala fogarna. Vid behov fyll på ej komplett fyllda fogar. Borsta ner all överbliven fogsand med mjuk borste diagonalt över fogarna tills ytan är helt fri från fogmaterial.

Härdning:

Ytan kan beträdas efter cirka 48 timmar och är färdighärdad efter ca 5–7 dagar (vid ca +20° C och 65% luftfuktighet). Låg temperatur ökar härdningstiden.

Viktigt!

Hårdfogen ska användas enligt anvisningarna för rekommenderad fogbredd och fogdjup. Hårdfogen är främst en produkt för utomhusbruk, och användning inomhus görs på kundens eget ansvar. Använd endast hårdfogen på ytor med vattengenomsläpplig underbyggnad (ej betong- eller asfaltunderbyggnad) OBS! Om Starka Hårdfog används på beläggning som ej vattnats kan det uppkomma en glansig film på ytan, vilket förstärker ytans kulör. Detta försvinner genom slitage och har ingen negativ effekt på beläggningen (betong/natursten).

Användning av handskar och skyddsglasögon rekommenderas. Hårdfogen ska förvaras torr och oåtkomligt för barn.

Mer information finns på www.starka.se