

# Pelare och vägg – Generation 2

## Klimatpåverkan, GWP-GHG i A1-A3 [kg CO<sub>2</sub>-e/ton betong], Netvärden

Grön text = Bästa, klimatförbättrat recept (D) = Dotter-EPD



Svensk Betong

Produkter	Referens – Svensk betong		Starkas EPD:er	Nivå 1		Nivå 2		Nivå 3		Nivå 4		Nivå 5	
	Typisk klimatpåverkan 2019 Net (Gross)	Armeringsmängd Typiska / Starka [kg/ton]		Svensk betong	Svensk betong	Starka	Svensk betong	Starka	Svensk betong	Starka	Svensk betong	Starka	
<b>Innerväggar (V)</b>													
Lågarmerade (ca 10 kg armering /m <sup>2</sup> )	145 (155)	20 / 20	<a href="#">NEPD-12351-12412</a>	130	115		100	94	< 85				
Medelarmerade (ca 15 kg armering /m <sup>2</sup> )	145 (155)	20 / 30		130	115		100	98 (D)	< 85				
Högarmerade (ca 20 kg armering /m <sup>2</sup> )	145 (155)	20 / 40		130	115	102 (D)	100		< 85				
<b>Halvsandwichväggar (IV), ca 20 kg armering/m<sup>2</sup></b>													
Fenolskum	210 (220)	40 / 40	<a href="#">NEPD-12353-12414</a>	190	170		145	130	< 125				
Cellplast/EPS	195 (205)	40 / 40	<a href="#">NEPD-12352-12413</a>	180	160		140	126	< 120				
PIR	195 (205)	40 / 40	<a href="#">NEPD-12354-12415</a>	180	160		140	124	< 120				
Stenull (Typiskt värde saknas i tabell)	220 (230) uppskattat	40 / 40	<a href="#">NEPD-12355-12416</a>	200	180		155		< 135	119			
<b>Sandwichväggar (W), ca 25 kg armering/m<sup>2</sup></b>													
Fenolskum	225 (240)	40 / 40	<a href="#">NEPD-12357-12418</a>	205	180		160		< 135	121			
Cellplast/EPS	220 (235)	40 / 40	<a href="#">NEPD-12356-12417</a>	200	175		155		< 135	118			
PIR	220 (235)	40 / 40	<a href="#">NEPD-12358-12419</a>	200	175		155		< 135	117			
Stenull	235 (250)	40 / 40	<a href="#">NEPD-12359-12420</a>	215	190		165		< 140		<115	114	
<b>Pelare och balkar (slakarmerade)</b>													
Balk slakarmerad (RB)	185 (200)	50 / 50	<a href="#">NEPD-12360-12421</a>	170	150		130		< 110	106			
Rektangulära och cirkulära pelare (P, CP)	230 (240)	50 / 50		205	185		160		< 135		<110	106	

Not: Tabellen baseras på Svensk Betongs tabeller 3 och 4 i "Bilaga 2 Prefabricerade betongprodukter – Vägledning Klimatförbättrad betong Utgåva 2". Resultaten gäller för alla betongklasser. Nivå 5 är halva den typiska klimatpåverkan avrundat uppåt till närmsta 5-tal, dvs samma metodik som Svensk Betong använder. För stenullsisolerade halvsandwichväggar är den typiska klimatpåverkan uppskattad med hjälp av motsvarande värden för helsandwichväggar.

# Bjälklag – Generation 2

## Klimatpåverkan, GWP-GHG i A1-A3 [kg CO<sub>2</sub>-e/ton betong], Netvärden



Blå text = Medelprodukter; Grön text = Bästa, klimatförbättrat recept Mörkgrön text = Premium med klimatförbättrat recept och återvunnet stål  
(D) = Dotter-EPD

Produkter	Referens – Svensk betong		Starkas EPD:er	Nivå 1		Nivå 2		Nivå 3		Nivå 4		Nivå 5	
	Typisk klimatpåverkan 2019 Net (Gross)	Armeringsmängd Typiska / Starka [kg/ton]		Svensk betong	Svensk betong	Starka							
<b>Håldäck (HD/F), XC1</b>													
Medelprodukt	130 (135)	20 / 13		115	105	101	90		< 75				
Bästa recept	130 (135)	20 / 13	<a href="#">NEPD-12349-12409</a>	115	105		90	X (D)	< 75				
Premium spännlinor	130 (135)	20 / 13		115	105		90	X (D)	< 75				
<b>Håldäck (HD/F), XC3</b>													
Medelprodukt	135 (140)	20 / 13		120	105	101	95		< 80				
Bästa recept	135 (140)	20 / 13	<a href="#">NEPD-12349-12409</a>	120	105		95	X (D)	< 80				
Premium, bästa recept & spännlinor	135 (140)	20 / 13		120	105		95		< 80	X (D)			
<b>Massiva förspända bjälklagsplattor (D/F), XC1/XC3</b>													
Medelprodukt	195 (205)	30 / 10		175	155		135		115	105	<95		
Bästa recept	195 (205)	30 / 10	<a href="#">NEPD-12422-12410</a>	175	155		135		115	X (D)	<95		
Premium, bästa recept & spännlinor	195 (205)	30 / 10		175	155		135		115		<95	X (D)	
<b>Icke förspända bjälklag</b>													
XC3, Loftgångar (E)	205 (220)	60 / 60	<a href="#">NEPD-12571-12702</a>	185	165		145	142	< 125				
XC3, Balkong (E)	195 (210)	60 / 60	<a href="#">NEPD-12361-12422</a>	175	160		140		< 120	111			
XC1/XC3, Massiv platta (D)	170 (185)	30 / 30	<a href="#">NEPD-12350-12411</a>	155	140		120		< 105	98			

Not: Tabellen baseras på Svensk Betongs tabeller 3 och 4 i "Bilaga 2 Prefabricerade betongprodukter – Vägledning Klimatförbättrad betong Utgåva 2". Resultaten gäller för alla betongklasser. Nivå 5 är halva den typiska klimatpåverkan avrundat uppåt till närmsta 5-tal, dvs samma metodik som Svensk Betong använder.

# Betongprodukter

## Klimatpåverkan, GWP-GHG i A1-A3 [kg CO<sub>2</sub>-e/ton betong], Netvärden

(D) = Dotter-EPD

Stödmurar, trafikprodukter och markkomplettering	Referens – Svensk betong			Starkas EPD:er	Nivå 1	Nivå 2		Nivå 3		Nivå 4		Nivå 5	
	Typisk klimat- påverkan 2019 [kg CO <sub>2</sub> -e/m <sup>3</sup> ]	Armeringsmängd Typiska / Starka [kg/ton]	Typisk klimat- påverkan 2019 [kg CO <sub>2</sub> -e/m <sup>3</sup> ]		Svensk betong	Svensk betong	Starka	Svensk betong	Starka	Svensk betong	Starka	Svensk betong	Starka
<b>XC3, XF3 Oskyddat utomhus (C32/40)</b>													
Trafikplint, Plansilolelement och Legoblock	335	0/0	160	<a href="#">NEPD-6980-6374</a>	145	130				100	97 (D)	<80	
Stödmurselement	335	10/8,6	165	<a href="#">NEPD-8996-8671</a>	150	135		120		100	97 (D)	<85	
<b>XD3, XF4 Frystestad betong - oskyddat utomhus, utsatt för tösalt och frysning (C35/45)</b>													
Busshållplatsstöd	365	0/0	170	<a href="#">NEPD-6980-6374</a>	155	140	137 (D)	120		<105			
Stödmurselement	365	10/8,6	175	<a href="#">NEPD-8996-8671</a>	160	140	138 (D)	125		<105			
Entréplan, Blocksteg, Gradängar, Markplattor	365	10/10,6	175	<a href="#">NEPD-6980-6374</a>	160	140	139 (D)	125		<105			
Plattformskanter	135	30/28,8	185	<a href="#">NEPD-8995-8672</a>	170	150	143 (D)	130		<115			

Not: Den här typen av produkter återfinns inte i Svensk Betongs "Vägledning klimatförbättrad betong" och baseras därför på "Bilaga 1 Fabriksbetong, Tabell 1 - nr 6". Betongblandningens klimatpåverkan är omräknad från [kg CO<sub>2</sub>-e/m<sup>3</sup>] till [kg CO<sub>2</sub>-e/ton] med ett antagande om en densitet på 2,4 ton/m<sup>3</sup>. För armeringen har ett startvärde på 579 kg CO<sub>2</sub>-e/ton använts (GWP inklusive transporter). Ett antagande om 5 % spill och ett värde för fabrikstillverkningen på 10 kg CO<sub>2</sub>-e/ton produkt är tillagt. Nivå 5 är halva den typiska klimatpåverkan. Värdena är avrundade uppåt till närmsta 5-tal, enligt den metodik som Svensk Betong använder. Tabellvärdena kan komma att justeras efter input från Svensk Betong.

# Ny beräkningsmetod för cementens klimatpåverkan

